



16,5 Liter Gebinde

Produkteigenschaften:

- Extrem hohe Frühfestigkeit
- Schwundarm und deshalb fugenlos verlegbar
- Größtkorn (8mm) verteilt sich gleichmäßig in der gesamten Estrichdicke
- Hohe Biegezug- und Druckfestigkeiten
- Beste Eignung für Fußbodenheizung

Transport und Lagerung:

BTK 46 wird in Plastikkanistern zu 16,5 Litern ausgeliefert und ist kein gefährliches Transportgut. Bei trockener Lagerung über +5° C ist es mindestens 12 Monate nach Auslieferung haltbar.

BTK 46 ist ein Zusatzmittel für die Herstellung von leicht verarbeitbarem Schnell-Anhydrit-Fließestrich. Es handelt sich um eine beige Flüssigkeit.

Wie Sie BTK 46 anwenden!

Entweder wird der Estrich im Betonwerk computergesteuert gemischt und hat daher immer die gleiche Qualität. Die Estrichmischung wird mit einem Fahrsmischer auf die Baustelle geliefert. Vor Ort werden nur noch 4 Liter **BTK 46** je 1 m³ zugegeben und 15 Minuten gemischt. Danach wird **BTK 46** Schnell-Anhydrit-Fließestrich mit einer Schnecken- oder Kolbenpumpe an den Verlegeort gepumpt und fachgerecht eingebaut bzw. geschwappelt.

Oder die Estrichmischung wird mit einem BMS-TITAN | BREMAT | MOBILMAN | TRANSMIX auf der Baustelle gemischt. Diese Fahrzeuge liefern immer ein perfektes Ergebnis. Dies resultiert aus der kompletten Automatisierung, welche immer ein perfektes Mischungsverhältnis garantiert.

Vorteile von BTK 46:

- Leichte Verarbeitung (Schwappeln)
- Oberflächen-Ebenheitstoleranz von nur +/- 2mm
- Schnelle Begehbarkeit nach 48 bis 60 Stunden
- Belastbar nach 60 Stunden
- Superleichtes Entfernen der Sinterhaut
- Bleibt stabil und setzt sich nicht ab
- Hohe Einbauleistung pro Tag: 600 bis 700 m² im Wohnungsbau
800 bis 1000 m² im Gewerbebau
Weit über 1000 m² bei Großflächen

Unser Garantieverprechen:

Alle unsere Produkte sind von unabhängigen deutschen Organisationen geprüft.

Wir gewähren 10 Jahre Garantie auf jedes unserer BTK-Produkte durch die Allianz Versicherung, mit einer Deckungssumme von 10 Millionen Euro.

Die Angaben in diesem Datenblatt basieren auf unseren neuesten Kenntnissen und Erfahrungen. Der Verleger wird nicht davon befreit, unsere Angaben auf die eigene Verwendbarkeit zu überprüfen. Dies gilt auch für Anwendungen und Verfahren, die von uns nicht ausdrücklich schriftlich angegeben sind. Da Anwendung und Verarbeitung jedoch außerhalb unseres Einflusses liegen, ist der Inhalt des technischen Merkblattes ohne Rechtsverbindlichkeit. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle vorliegenden Beschreibungen, Daten, Verhältnisse, Gewicht, o. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.

Stand: 20.08.2020 Alle vorherigen Datenblätter sind ungültig!

BAU-TEC INTERNATIONAL GmbH · Schweinfurter Str. 74 · D-97464 Niederwerrn · 24 Std.- Hotline: +49 (0)163 270 75 05
www.bau-tec.international · info@bau-tec.international

Vertriebsbüros: Kehlen/Luxemburg · Minsk/Belarus · Kiew/Ukraine
Prag/Tschechien · Wien/Österreich · Velica Gorica/Kroatien
Sterzing/Südtirol · Antalya/Türkei · Abu Dhabi/VAE